


STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIPUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



MATIÈRE DENSE & POLYVALENTE

Panneau stratifié épais sans traitement des chants

- Adapté aux environnements fortement sollicités, y compris dans les lieux humides
- Convient pour des applications horizontales et verticales
- Matière idéale pour la réalisation de gravures
- S'utilise sans recouvrement des chants
- Parmi les décors Reysipur®, une sélection est adaptée pour une application en mobilier extérieur (nous consulter).
- 2 faces décoratives
- Qualité ignifuge (≥ 6 mm) : B-s1,d0 (sur demande)
- ≥ 12 mm : ignifuge par nature, sans surcout, B-s1,d0
- Nettoyage rapide et facile (surface non poreuse)
- Cintrable (≤ 8 mm)
- Autoportant (≥ 8 mm)
- Fiche technique REYSIPUR® TOUCH disponible sur www.polyrey.com

SPÉCIFICATIONS

FORMATS (cm) : 215 × 97 • 307 × 124 • 307 × 132

Formats Cabines (cm) :

260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 • 412 × 151

ÉPAISSEURS (mm) : 4 • 6 • 8 • 10 • 12,5

Exclusif Cabines : 13 • 13,8

NOYAU : Noir

QUALITÉ : Standard, Ignifuge

APPLICATIONS : Habillage mural, mobilier, casier, crédence, table, plan de travail, cabine, mobilier extérieur et aménagements urbains

HYGIÈNE - HYGIENIC



Nettoyage facile
Easy to clean



Apte au contact alimentaire
Suitable for food contact



Antibactérien
Antibacterial



Imputrescible
Rotproof

RÉSISTANCE - RESISTANT TO



Abrasion
Abrasion



Chocs
Impact



Chaleur jusqu'à 180 °C
Heat up to 180 °C



Usinable dans la masse
Machinable throughout its thickness



Fissuration
Cracking



Produits chimiques
Chemical products



Rayures
Scratches



Lumière artificielle
Artificial light

DENSE & MULTI-PURPOSE MATERIAL

Thick laminate panel with no edge treatment

- Ideal for use in heavy-duty environments, including damp environments
- Suitable for horizontal and vertical applications
- Ideal material for engravings
- Can be used without covering the edges
- Among the Reysipur® decors, a selection is adapted to outdoor furniture (please contact us).
- Decorative on both sides
- Fire retardant grade (≥ 6 mm) : B-s1,d0 (on request)
- ≥ 12 mm : inherently fire retardant, no extra cost, B-s1,d0
- Quick and easy to clean (non-porous surface)
- Bendable (≤ 8 mm)
- Self-supporting (≥ 8 mm)
- Data sheet REYSIPUR® TOUCH available on www.polyrey.com

SPECIFICATIONS

SIZES (cm): 215 × 97 • 307 × 124 • 307 × 132

Cubicles Sizes (cm):

260 × 193 • 260 × 205 • 366 × 151 • 412 × 151


THICKNESSES (mm): 4 • 6 • 8 • 10 • 12,5

Exclusive Cubicles: 13 • 13,8

CORE : Black

GRADES: Standard, Fire retardant

APPLICATIONS: Wall cladding, furniture, lockers, splashback, table, worktop, cubicle, outdoor furniture and urban development



Consultez nos passeports environnementaux, fiches d'entretien ou de mise en œuvre et certificats sur www.polyrey.com

* Tous nos produits peuvent être certifiés PEFC (PEFC/10-34-97) ou FSC® (C068151) sur demande, garantissant que le bois et les matières premières utilisés proviennent de forêts gérées durablement et de sources contrôlées (Selon certification de nos approvisionnements, dans la limite des stocks disponibles).

Consult our environmental passports, maintenance or implementation sheets, and certificates on www.polyrey.com

* All our products can be either PEFC (PEFC/10-34-97) or FSC® (C068151) certified on request, guaranteeing that the wood and raw materials used come from sustainably managed forests and controlled sources (Depending on the certification of our suppliers, while stocks last).

REYSIPUR® - Stratifié Compact HPL

FICHE TECHNIQUE

1. DESCRIPTION ET COMPOSITION DES MATÉRIAUX

REYSIPUR® est un stratifié décoratif haute pression (HPL) pour aménagement et mobilier intérieur* conforme aux normes EN 438-4 et ISO 4586.

Le REYSIPUR® est constitué de couches de fibres de cellulose (généralement des papiers) imprégnées de résines thermodurcissables. Le procédé consiste à appliquer simultanément de la chaleur et une pression spécifique élevée, qui permet le fluage et le durcissement des résines thermodurcissables pour obtenir un matériau homogène et non poreux avec la finition de surface requise.

Plus de 60 % du REYSIPUR® est constitué de papier et les 30 à 40 % restants sont constitués de résine phénol-formaldéhyde durcie pour les couches du noyau et de résine mélamine-formaldéhyde pour les couches supérieures décoratives.

Les REYSIPUR® sont disponibles en différentes dimensions, épaisseurs et textures. Le noyau est un noyau phénolique teinté en noir, standard pour les Compacts de type CGS. Si un Compact ignifuge (type CGF) est requis, le noyau du stratifié peut être traité avec un additif sans halogène.

Cette fiche technique couvre le produit REYSIPUR® - Stratifié Compact HPL standard (S), et ignifugé (F).

REYSIPUR® bénéficie d'un traitement antibactérien (Silver borophosphate glass), complémentaire aux protocoles de nettoyage et de désinfection. La propriété antibactérienne contribue à l'hygiène des surfaces en réduisant la contamination microbienne.



- 1 Papier décoratif/overlay, imprégné de résine de mélamine
- 2 Papier de base (papier kraft), imprégné de résine phénolique

*Application mobilier d'extérieur : applicable uniquement pour une sélection de décors - voir la brochure Mobilier d'extérieur

2. FORMATS

- 215 x 97 cm
- 307 x 124 cm
- 307 x 132 cm
- 260 x 193 cm (Gamme Cabine)
- 260 x 205 cm (Gamme Cabine)
- 366 x 151 cm (Gamme Cabine)
- 412 x 151 cm (Gamme Cabine)

Toutes les informations sur la disponibilité des décors selon les formats sont accessibles sur notre site internet www.polyrey.com ou notre brochure infoGuide.

3. DOMAINES D'APPLICATION

Tableau 1 : Système de classification et applications typiques (source EN438-4)

CATÉGORIE DE PERFORMANCE	FINITIONS	CLASSIFICATION NUMÉRIQUE			CLASSIFICATION ALPHABÉTIQUE ÉQUIVALENTE	EXEMPLES D'APPLICATIONS TYPIQUES ⁽¹⁾
		Résistance à l'usure (Révolutions)	Résistance aux chocs (diamètre max. de l'empreinte)	Résistance aux rayures		
Grande résistance à la surface grande résistance aux chocs grande résistance à la rayure	Tous	≥150	Hauteur de chute : 1400 mm ($2\text{mm} \leq t < 6\text{ mm}$) ; 1800 mm ($6\text{ mm} \leq t$) le diamètre de l'empreinte : <10mm	3 (toutes les finitions ≥3 sauf Bri HG, EXM, ALG ≥2)	CGS (compact, usage général, qualité standard) CGF (compact, usage général, qualité ignifuge)	Usage intérieur : plans de travail de cuisine et de bureau les comptoirs de restaurants et d'hôtels portes et revêtements muraux dans les espaces publics Mur intérieur revêtements pour les transports publics (trains, bus) Cloisons Cabines, casiers Laboratoire Composants autoportants dans la construction ($t \geq 8\text{ mm}$) Mobilier d'extérieur - applicable uniquement pour une sélection de décors - voir la brochure Mobilier d'extérieur

(1) Les exemples indiquent des applications courantes de REYSIPUR®. L'application du REYSIPUR® dépend de plusieurs facteurs (par exemple température, humidité relative, changement des conditions climatiques, fixations, exigences en matière de comportement au feu, etc.) Par conséquent, l'adéquation du REYSIPUR® à l'application respective doit être vérifiée à l'avance

À partir d'une épaisseur de ≥ 8 mm, les panneaux REYSIPUR® sont autoportants. Dans ce cas, aucun substrat supplémentaire n'est nécessaire.

Pour les applications en milieux humides, les panneaux REYSIPUR® ne sont pas résistants à une exposition continue à l'humidité, et doivent pouvoir sécher en permanence. Dans le cas contraire il peut apparaître des cloques de surface.

En outre, certains états de surface nécessitent des conditions particulières de mise en œuvre et d'utilisation.

Toujours se référer au §8 Nettoyage et entretien.

Par exemple, les surfaces mates associées à des décors foncés peuvent laisser des traces visibles et sont plus sensibles à l'encrassement : les décors clairs sont recommandés pour les applications intensives.

Une attention particulière doit être accordée aux surfaces mates et texturées : Alliage, Extramat, Roche. Les altérations habituelles de la surface seront plus visibles, comme les micro-rayures et les variations de brillance, et accentuées en combinaison avec des décors foncés.

Nota : Roche Noir : des frottements répétés sur sa surface peuvent engendrer des changements visibles, notamment un aspect blanchi, un aspect décoloré et des pics polis.

Le produit conserve ses caractéristiques techniques normative.

4. DONNÉES TECHNIQUES

4.1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON EN 438-4

Tableau 2 Propriétés techniques selon EN 438-4

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI EN 438-2 : 2016	UNITÉ	CGS	CGF
Propriétés physiques, dimensions et tolérances				
Densité	EN ISO 1183-1	g/cm ³	≥ 1.35	
Épaisseur	EN 438-2-5	mm	$2.0 \leq t < 3.0$	± 0.20
			$3.0 \leq t < 5.0$	± 0.30
			$5.0 \leq t < 8.0$	± 0.40
			$8.0 \leq t < 12.0$	± 0.50
			$12.0 \leq t < 16.0$	± 0.60
			$16.0 \leq t < 20.0$	± 0.70
			20.0	± 0.80
Longueur et largeur	EN 438-2-6	mm	$+10 / -0$	
Rectitude des bords	EN 438-2-7	mm/m	≤ 1.5	
Équerrage	EN 438-2-8	mm/m	≤ 1.5	
Qualité des bords	EN 438-2-4		L'écaillage des bords est autorisé jusqu'à 3 mm de chaque côté.	
Planéité	EN 438-2-9	mm/m	$2.0 \leq t < 6.0$	± 8.0
			$8.0 \leq t < 10.0$	± 5.0
			$10.0 \leq t$	± 3.0
Stabilité dimensionnelle à température élevée	EN 438-2-17	$2\text{mm} \leq t < 5\text{mm}$ Longitudinale % Transversale %	≤ 0.40 ≤ 0.80	
		$t < 5\text{mm}$ Longitudinale % Transversale %	≤ 0.30 ≤ 0.60	

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI EN 438-2 : 2016	UNITÉ	CGS	CGF
Propriétés mécaniques				
Résistance à l'immersion dans l'eau bouillante	EN 438-2-12	Augmentation de la masse % 2mm ≤ t < 5mm t < 5mm	5.0 2.0	7.0 3.0
		Augmentation de l'épaisseur (%) 2mm ≤ t < 5mm t < 5mm	6.0 2.0	9.0 6.0
		Aspect ⁽¹⁾ Surfaces brillantes Autres surfaces	3 4	3 4
Résistance au choc d'une bille de grand diamètre	EN 438-2-21	Hauteur de chute mm 2mm ≤ t < 6mm 6mm ≤ t		≤ 1400 ≤ 1800
		Diamètre de l'empreinte mm		≤ 10
Résistance à la fissuration	EN 438-2-24	Aspect ⁽²⁾		≥ 4
Module de flexion	EN ISO 178	MPa Longitudinal Transversal		≥ 9000 ≥ 9000
Résistance à la flexion		MPa Longitudinale Transversale		≥ 80 ≥ 80
Propriétés de surface				
Saleté, taches, etc	EN 438-2-4	mm ² /m ²		≤ 1,0
Fibres, poils et rayures		mm/m ²		≤ 10
Résistance à l'usure de surface	EN 438-2-10	Nombre de révolutions Point d'abrasion initial		≥ 150
Résistance à la vapeur d'eau	EN 438-2-14	Aspect ⁽¹⁾ Surfaces brillantes Autres surfaces		≥ 3 ≥ 4
		Aspect ⁽¹⁾ Surfaces brillantes Autres surfaces		≥ 3 ≥ 4
Résistance à la chaleur sèche (180 °C)	EN 438-2-16	Aspect ⁽¹⁾ Surfaces brillantes Autres surfaces		≥ 3 ≥ 4
Résistance à la chaleur humide (100 °C)	EN 438-2-18	Aspect ⁽¹⁾ Surfaces brillantes Autres surfaces		≥ 3 ≥ 4
Résistance aux rayures	EN 438-2-25	Degré ⁽³⁾ BRI HG, EXM Autres surfaces		≥ 2 ≥ 3
		Aspect ⁽¹⁾ Groupe 1 et 2 Groupe 3		5 ≥ 4
Solidité à la lumière (arc au xénon)	EN 438-2-27	Échelle de gris		4 à 5
Propriétés de la surface - uniquement applicable à la sélection des meubles d'extérieur ⁽⁴⁾				
Résistance de la surface au vieillissement accéléré de 1500 h ⁽⁴⁾ - Contraste - Apparence	EN 438-2-29	Echelle de gris Classe		≥ 3 ≥ 3

CGS/CGF : C (qualité compacte), G (usage général), S (qualité standard), F (qualité ignifugée)

(1) Note 5 : pas de changement, Note 4 : léger changement visible sous certains angles de vue, Note 3 : changement modéré, Note 2 : changement marqué ou cloquage de la surface, Note 1 : décollement des couches superficielles.

- (2) Note 5 : pas de fissures ; Note 4 : fissures capillaires ; Note 3 : fissures visibles ; Note 2 : fissures importantes ; Note 1 : décollement.
- (3) ≥ 90 % de marques de rayures continues en double cercle clairement visibles, Degré 1 : 1N, Degré 2 : 2N, Degré 3 : 4N, Degré 4 : 6N, Degré 5 : $> 6N$
- (4) Au fil des ans, la pluie, les variations de température, les substances organiques et la saleté peuvent entraîner une décoloration naturelle des décors. Ce vieillissement naturel (y compris la décoloration) et l'usure de Reysipur® ne constituent pas un motif de réclamation. Veuillez-vous référer à la brochure sur les meubles d'extérieur.

Des informations supplémentaires concernant la qualité des produits (standard/ignifugé) sont également disponibles sur notre site Internet www.polyrey.com.

4.2. PROPRIÉTÉS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES ET INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Tableau 3 Propriétés techniques supplémentaires

PROPRIÉTÉ	DESCRIPTION
Propriétés physiques et chimiques	
État physique	Solide
Solubilité	Insoluble dans l'eau, l'huile, le méthanol, l'éther diéthylique, le n-octanol, l'acétone.
Point d'ébullition	Aucun
Taux d'évaporation	Aucun
Point de fusion	REYSIPUR® ne fond pas
Valeur calorifique	18-20 MJ/kg
Métaux lourds	REYSIPUR® ne contient aucun composé toxique basé sur Antimoine, baryum, cadmium, chrome III, chrome VI, plomb, mercure, sélénium
Bisphénol A (BPA)	REYSIPUR® ne contient aucun composant.
Amiante	REYSIPUR® ne contient aucun composant.
Pentachlorophénol (PCP)	REYSIPUR® ne contient aucun composant.
RoHS	REYSIPUR® répond aux exigences des directives européennes 2011/65, 2015/863 RoHS (Restriction of Hazardous Substances). REYSIPUR® ne contient aucune des substances réglementées suivantes : plomb, mercure, cadmium, chrome, polybromobiphényles (PBB), polybromodiphényléther (PBDE), pentabromodiphényléther (PentaBDE), octabromodiphényléther (OctaBDE) ; Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) Phtalate de butylbenzyle (BBP) Phtalate de dibutyle (DBP) Phtalate de diisobutyle (DIBP)
BPR - Règlement sur les produits biocides	REYSIPUR® est conforme à la réglementation sur les produits biocides EU Nr. 528/2012
Fiche de données de sécurité	Les panneaux REYSIPUR® ne sont pas des substances dangereuses au sens de la loi sur les produits chimiques / aucun étiquetage spécial ou fiche de données de sécurité n'est requis.
Informations sur la stabilité et la réactivité	
Stabilité	REYSIPUR® est stable et durable ; il n'est ni réactif ni corrosif.
Réactions dangereuses	Aucun
Incompatibilité	Les acides forts ou les solutions alcalines peuvent endommager la surface.
Données relatives à la protection contre l'incendie et l'explosion	
Température d'inflammation	environ 400 °C
Flashpoint	Aucun
Décomposition thermique	Possible au-dessus de 250 °C. Des gaz toxiques (par exemple, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, ammoniac) peuvent apparaître en fonction des conditions d'incendie (température, teneur en oxygène, etc.).
Fumée et toxicité	REYSIPUR® peut être utilisé dans les zones où la fumée et la toxicité sont contrôlées (par exemple, dans la construction navale et ferroviaire).

PROPRIÉTÉ	DESCRIPTION
Inflammabilité	REYSIPUR® ne sont pas considérés comme inflammables. Ils ne brûleront qu'en présence de flammes.
Agent d'instinction	Classe A
Risques d'explosion	Classe de poussière ST-1
Limites d'explosivité	Concentration maximale de poussière 60mg/m ³
Comportement électrostatique	Il minimise la génération de charges par séparation ou frottement avec un autre matériau. Il ne nécessite pas de mise à la terre. La résistivité de surface est entre 10 ⁹ et 10 ¹² Ohm avec une aptitude à la charge de V <2 kV selon CEI IEC 1340-4-1 de telle sorte que le HPL est un matériau antistatique

5. CERTIFICATIONS ET TESTS

Tableau 4 Certifications et rapports d'essais

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	UNITÉ	CGS	CGF
Réaction au feu ⁽¹⁾ 3 ≤ t < 6mm	EN 13501-1	Classe de matériaux de construction	D-s2, d0 (collé sur le substrat) (CWFT) ²⁾	B-s1, d0 (collé sur le substrat)
Réaction au feu ⁽¹⁾ t ≥ 6mm	EN 13501-1	Classe de matériaux de construction	6 mm : D-s2, d0 ≥ 8 mm : C-s1, d0 ≥ 12 mm : B-s1, d0	B-s1, d0
Comportement du feu Transport ferroviaire ⁴	EN 45545-2	Classe	-	2mm ≤ t ≤ 20mm HL 2
Comportement du feu Transport véhicule à moteur	ECE R118 annexe 7 & 8		CGS 2mm ≤ t ≤ 6 mm Passe	-
Émissions COV (Composés organiques volatils)	ISO 16000-9	Classe d'émission selon la réglementation française (Décret no 2011-321)	A (scénario mur) A+ (scénario porte)	
	UL 2818	Étiquetage	Greenguard Gold	
Émission Formaldéhyde	EN 16516	Classification	E1 (≤0,1 ppm)	
Aptitude au contact alimentaire	DIN EN 1186 / 13130 / CEN/TS 14234	Contact avec les aliments	Approuvé	
Déclaration environnementale de produit (EPD/FDES) ⁽³⁾	ISO 14025 / DIN EN 15804	Disponible	Oui	
Effet antibactérien	JIS Z 2801/ISO 22196	Réduction en %	99.9	
PEFC ⁽⁴⁾		Certification	Sur demande	
FSC [®] (4)		Certification	Sur demande	

(1) Tenir compte des conditions d'essai (par exemple, rapport de classification, Journal officiel de l'Union européenne) ; par exemple, validité en combinaison avec le substrat, système adhésif

(2) Certifié CWFT sans autre test - voir le Journal officiel de l'Union européenne

(3) Déclaration environnementale du produit sur les bases de données INIES, IBU et Ecoplatform

(4) À préciser lors de la commande

6. STOCKAGE ET TRANSPORT

REYSIPUR® doit être transporté et stocké à plat, à l'horizontale, en contact sur toute la surface et sur une palette suffisamment grande.

Les panneaux REYSIPUR® ne sont pas des marchandises dangereuses au sens de la réglementation des transports, et aucun étiquetage spécial ou fiche de données de sécurité n'est requis.

Les panneaux doivent être stockés dans une zone de stockage fermée, dans des conditions intérieures normales (10-30 °C et 40-65 % d'humidité relative), et protégés contre l'humidité et les dommages mécaniques, avec une protection appropriée. La protection placée sur le dessus de la palette doit être maintenue chaque fois que les panneaux sont retirés de la pile. Si les panneaux sont stockés pendant une longue période, il convient de les stocker à plat et de placer un panneau sur le dessus pour appliquer une pression sur les stratifiés, faute de quoi les panneaux risquent de se déformer. En cas de stockage vertical, nous recommandons une position inclinée à 80 degrés avec un appui sur toute la surface et une butée sur le sol pour éviter de glisser.



Les panneaux peuvent être livrés avec un film protecteur afin d'assurer une protection temporaire pendant le transport, le stockage et la manutention.

Si la pellicule reste en surface lors de la transformation, il incombe au transformateur de vérifier au préalable l'usinabilité. Cela ne dispense en aucun cas le client d'un contrôle préalable des marchandises à la réception.

Le film protecteur doit être retiré au plus tard six mois après la livraison.

Le film protecteur doit être retiré simultanément des deux côtés.

7. MANIPULATION ET USINAGE

Avant toute opération de transformation, veuillez vérifier que le produit n'est pas endommagé et qu'il ne présente pas de défauts visuels. Pour garantir l'aspect final des réalisations, il est également impératif de vérifier la teinte et l'aspect des panneaux entre eux (décor/texture). Toutefois un léger écart de décor et texture est inhérent au processus de production et doit être accepté.

Vérifier également que le sens de la production est pris en compte. Le sens de production a une influence sur la variation dimensionnelle ainsi que sur la résistance mécanique et sur l'apparence en raison de la réflexion de la lumière.

En raison des différences de technologies de production de chaque produits (p. ex. POLYREY HPL®, REYSIPUR®, PANOPREY® et MONOCHROM), il peut y avoir des légères différences visuelles et tactiles entre les différents types de produits et les différents formats même pour des combinaisons décors/structure identiques.

La couleur et l'homogénéité du noyau de REYSIPUR® peuvent varier d'un lot de production à l'autre et au sein d'un même lot. Dans la version ignifugée, le noyau REYSIPUR® a une tonalité différente du standard. Ces variations sont inhérentes au processus industriel et n'affectent en rien les performances techniques du produit.

Les règles de sécurité habituelles en matière de dépoussiérage et de protection contre l'incendie doivent être respectées lors de l'utilisation de REYSIPUR®. En raison de la présence possible d'arêtes vives, il convient de toujours porter des gants de protection lors de la manipulation de REYSIPUR®. Le contact avec la poussière ne pose pas de risque spécifique ; néanmoins, un nombre limité de personnes peuvent avoir une réaction allergique aux poussières de toutes sortes (et donc aussi à la poussière de Stratifié HPL/Stratifié Compact HPL).

REYSIPUR® est un produit à base de bois, dont les dimensions évoluent constamment selon les conditions ambiantes. Le produit peut être facilement transformé avec des machines à bois. En raison de leur densité élevée, l'usinage des stratifiés compacts peut entraîner une usure plus rapide des outils que les autres matériaux à base de bois. Il est recommandé d'utiliser des lames bien affûtées pour garantir une qualité de coupe optimale. Des outils en carbure peuvent être utilisés. Les outils à pointe diamant sont recommandés pour l'usinage de grandes quantités et lorsqu'ils sont utilisés dans des centres d'usinage automatisés. Pour une recommandation d'outil adapté à votre usinage, veuillez contacter directement le fabricant de l'outil.

REYSIPUR® n'est pas postformable.

• **CONDITIONNEMENT**

Les panneaux REYSIPUR® doivent être conditionnés sur une surface plane avant d'être mis en œuvre (≥ 3 jours). Un bon conditionnement est obtenu dans un climat intérieur modéré (18-25 °C et 40-65 % d'humidité relative). Ces conditions sont également recommandées pour l'endroit où le produit sera utilisé ultérieurement.

Si les panneaux REYSIPUR® doivent être exposés à une humidité constamment faible ou élevée lors de leur utilisation ultérieure, il est conseillé d'exposer les panneaux REYSIPUR® à ces mêmes conditions d'humidité et de température pendant le conditionnement.

De plus amples informations sur la manipulation et l'usinage des produits Polyrey sont disponibles dans le Compendium HPL de l'ICDLI.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les surfaces REYSIPUR® ne nécessitent pas de soins particuliers en raison de leur surface homogène et résistante à de nombreuses substances chimiques (voir la fiche technique sur la résistance chimique du HPL). Les surfaces et les chants ne nécessitent aucun traitement supplémentaire (par exemple, avec des laques, des peintures, des huiles, des cires, etc.), car ils ne craignent ni la corrosion ni l'oxydation

Pour un nettoyage sans résidus des surfaces REYSIPUR®, les quatre étapes suivantes doivent être respectées :

- 1- Choisir l'accessoire de nettoyage approprié (chiffon/éponge/brosse) - en fonction de la structure Choisir le produit de nettoyage/solvant approprié - en fonction de la nature et degré d'encrassement de la surface.
- 2- Nettoyer la surface à l'aide de l'accessoire de nettoyage et des agents de nettoyage/solvants appropriés.
- 3- Rincer tous les produits de nettoyage/solvants à l'eau chaude.
- 4- Après le nettoyage, sécher la surface avec un chiffon doux.
Nettoyez toute la surface sans trop de "pression" pour éviter les marques de polissage.

En particulier pour les textures/structures mates de REYSIPUR®, il est important de nettoyer régulièrement la surface selon les instructions ci-dessus et de nettoyer avec de l'eau tiède pour éviter l'accumulation de saleté et de résidus d'agent de nettoyage/solvant dans la structure de la surface.

En cas de taches et de salissures tenaces dans la profondeur de la texture/structure, la saleté peut être enlevée à l'aide d'un chiffon humide en microfibres. D'autres taches tenaces (par exemple, le vernis) peuvent être éliminées à l'aide de solvants organiques (par exemple, l'éthanol, l'isopropanol, etc.).

Les produits de nettoyage abrasifs (p. ex. poudre à récurer, laine d'acier) ne doivent pas être utilisés, car ils altèrent les surfaces. Au préalable, effectuer des essais de nettoyage avec chaque produit de nettoyage/solvant sur des zones non visibles.

Les substances fortement colorantes (par exemple le vin, le café, le thé, la moutarde, le curcuma) peuvent laisser de légères traces sur la surface des panneaux REYSIPUR®. Pour éviter des taches permanentes, ces taches doivent être enlevées immédiatement.

Les modifications des surfaces (par exemple, micro-rayures, écarts de brillance, salissures, taches de graisse...) causées par l'utilisation quotidienne sont des traces d'usage. La perception visuelle de ces changements est influencée par le décor et la texture de la surface.

Les traces d'utilisation sont plus visibles sur les surfaces lisses et sont encore plus accentuées en combinaison avec des décors foncés.

Les surfaces à texture profonde exposées à des frottements répétés peuvent présenter des changements visibles dans les zones de crête.

Pour préserver l'aspect visuel, ces conseils doivent être respectés lors de l'utilisation et du nettoyage.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'entretien disponible sur le site www.polyrey.com.

9. DURABILITÉ ET ENVIRONNEMENT

Polyrey est certifié selon les normes EN ISO 14001 et EN ISO 50001.

Les émissions de formaldéhyde des panneaux W HPL ($\leq 0,05$ ppm lors des tests selon la norme EN 16516) sont bien inférieures au niveau légalement admissible ($\leq 0,1$ ppm selon les exigences allemandes (Chemikalienverbotsverordnung)).

En outre, les émissions de composés organiques volatils (COV) sont faibles, et selon les scénarios d'exposition, les rapports d'essais d'Eurofins ont donné les classifications suivantes selon la réglementation française sur les COV.

Classe A+ (avec le scénario d'essai pour les petites zones (par exemple, les portes))
avec un facteur de charge de $0,05 \text{ m}^2 / \text{m}^3$)

Classe A (avec le scénario d'essai pour les murs avec un facteur de charge de $1,0 \text{ m}^2 / \text{m}^3$)

REYSIPUR® est certifié GREENGUARD GOLD selon la norme UL2818.

REYSIPUR® peut entrer en contact direct avec tous les aliments et peut être utilisé en toute sécurité pour la transformation des aliments.

Des déclarations environnementales individuelles de produits (EPD/FDES) sont disponibles. Utilisant des paramètres clairement définis, elle fournit des informations quantitatives, vérifiées et objectives sur les impacts de REYSIPUR® sur l'environnement et peuvent être utilisées dans le cadre de la certification des bâtiments durables (par exemple, LEED, BREEAM). L'ensemble du cycle de vie de REYSIPUR® (extraction des matières premières, production, transport, utilisation, élimination) est pris en considération.

REYSIPUR® peut être proposé comme produit certifié PEFC ou FSC® sur demande. En outre, tous les papiers utilisés (papier central et papier décoratif) proviennent de sources non controversées ou contrôlées et répondent aux exigences de la loi EUTR (UE) n° 995/2010.

REYSIPUR® est un produit et non une substance chimique, l'ordonnance REACH n'est donc pas applicable. Cependant, il est important d'assurer l'échange d'informations entre Polyrey et les fournisseurs de matières premières concernant les composants pertinents pour REACH (pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la déclaration REACH). Nous confirmons par la présente qu'aucune substance de la liste candidate n'est utilisée dans notre produit susmentionné dans une quantité nécessitant une information ($\geq 0,1\%$ w/w) et que nous nous conformons aux exigences des annexes XIV et XVII du règlement REACH.

10. ÉLIMINATION ET VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

REYSIPUR® peut être éliminé dans des installations d'élimination des déchets contrôlées (par exemple, des décharges) qui sont conformes aux réglementations nationales et régionales en vigueur. Selon le règlement sur le catalogue européen des déchets, les déchets Stratifié HPL/Stratifié Compact HPL sont classés sous le code 200301 (déchets municipaux mélangés).

REYSIPUR® est particulièrement adapté au recyclage thermique en raison de son pouvoir calorifique élevé (18-20 MJ/kg). En cas de combustion complète à 700 °C, les panneaux se transforment en eau, en dioxyde de carbone et en oxydes d'azote. Les conditions d'une bonne combustion sont réunies dans des installations d'incinération industrielles modernes et officiellement agréées. Les cendres issues de ces processus d'incinération peuvent être acheminées vers des décharges contrôlées.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fiables et ont pour but d'informer les utilisateurs des produits POLYREY sur les propriétés essentielles de ces produits. Toutefois, POLYREY ne peut garantir l'exhaustivité de ces informations. Les informations données sont susceptibles d'être modifiées à tout moment en raison de l'évolution des caractéristiques techniques ou des gammes de produits et, plus généralement, de l'évolution des normes, des lois et des règlements qui s'appliquent au produit. Les utilisateurs des produits de POLYREY doivent obtenir des informations sur l'adéquation des produits à l'usage auquel ils les destinent auprès des revendeurs professionnels officiels de POLYREY ou directement auprès de POLYREY. Pour de plus amples informations, les utilisateurs des produits sont invités à consulter les brochures, les certificats, les fiches techniques, les conseils d'utilisation et les fiches d'entretien sur POLYREY.com. POLYREY décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Les informations contenues dans cette brochure de vente ne concernent que les produits présentés et ne doivent pas être utilisées à des fins de marketing. Tout autre usage que celui indiqué dans la brochure. Les utilisateurs des produits doivent respecter les précautions d'utilisation et d'entretien des produits. POLYREY décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à ces précautions. Les clients doivent toujours vérifier les termes et conditions qui s'appliquent aux ventes envisagées, qui sont toujours soumises aux conditions générales de vente de POLYREY disponibles sur polyrey.com.